



Лист технической информации (ЛТИ) Уплотнитель для труб Bondloc B572

Наносить на чистые сухие части. Очистка от смазки напрямую влияет на положительный результат.

СОВМЕСТИМЫЕ АКТИВАТОРЫ/ПРАЙМЕРЫ
Не рекомендуются к использованию.

ХРАНЕНИЕ
Хранить в сухом прохладном, защищенном от прямых солнечных лучей месте. Срок годности 24 месяца при нормальной температуре окружающей среды.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Уплотнитель для труб B572 White разработан для герметизации и фиксации металлических труб и фитингов. Продукт полимеризуется в замкнутом пространстве при отсутствии воздуха между плотно прилегающими металлическими поверхностями и служит для предотвращения ослабления соединения и протечек при воздействии вибрации или ударов. Тиксотропная природа состава снижает перетекание жидкого продукта после нанесения на поверхность. Хорошая устойчивость к воздействию химикатов/растворителей, таких как этанол машинное масло, неэтилированному бензину и тормозной жидкости. B572 необычен тем, что он полностью не полимеризуется вплоть до 60 часов после нанесения, что позволяет отрегулировать положения коленей и стыков.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Заменяет ленты и антикоррозионные покрытия, предотвращает утечки газа и жидкости при нанесении на большинство металлов и помогает в качестве смазки во время сборки стыков. B572 не будет распадаться или разрываться, что предотвратит попадание в систему инородных материалов. Используйте B572 для уплотнения от утечек масел, газов, химикатов, воды, пара и т. п.

ПОЛЕЗНЫЕ ЗАМЕТКИ

Протрите резьбы чистой технической тканью. Нанесите клей сплошной линией на третью. или четвертую нить в зависимости от ее длины.

СВОЙСТВА

Мгновенный герметик для низкого давления. Фиксация не происходит до 48 часов. Легко откручивается, позволяя отрегулировать совмещение деталей.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Убедитесь в чистоте деталей, их сухости и отсутствии масла и смазки.

ПРАВИЛА НАНЕСЕНИЯ

Bondloc UK Ltd.
Units 1 & 2
Bewdley Business Park
Bewdley, Worcestershire
DY12 2TZ, UK

+44 (0) 1299 269 269
sales@bondloc.co.uk

www.bondloc.com

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Этот продукт и вспомогательные материалы, обычно сочетающиеся с ним, способны вызывать неблагоприятные последствия для здоровья, начиная от незначительного раздражения кожи и заканчивая серьезными системными эффектами. Ни один из этих материалов не должен использоваться, храниться или транспортироваться до тех пор, пока все лица, которые будут работать с этим продуктом, не ознакомятся с мерами предосторожности и рекомендациями по обращению с ним, изложенными в паспортах безопасности для этого и всех других используемых продуктов. Гарантия: все продукты, приобретенные или поставленные компанией "Bondloc", подпадают под действие условий, изложенных в контракте. "Bondloc" гарантирует только то, что его продукт будет соответствовать тем техническим условиям, которые указаны в настоящем документе или в других публикациях. Вся прочая информация, предоставляемая Bondloc, считается точной, но предоставляется при явном условии, что клиент должен сделать свою собственную оценку для определения пригодности продукта для конкретного назначения. Компания "Bondloc" не дает никаких других гарантий, явных или подразумеваемых, в том числе в отношении информации, данных, на которых она основана, или результатов, полученных в результате ее использования; или что любой продукт будет обладать товарным видом и будет пригодным для какого-либо конкретного назначения; или что использование другой информации или продукта не будет нарушать какой-либо патент.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа химического состава	Диметакрилат
Цвет	Белая паста
Время фиксации с активатором	не рекомендуется
Время фиксации без активатора	до 60 часов
Вязкость по Брукфильду Sp3 при 20об/мин при 25°	20 000 сП
Заполнение зазоров / максимальная высота резьбы	0,4 мм / M36
Точка возгорания	>85°C
Срок годности	24 месяца при 20°C.
Удельный вес	1,25
Максимальная рабочая температура	от -55°C до + 150°C

СВОЙСТВА В ФИКСИРОВАННОМ СОСТОЯНИИ

Время полной полимеризации	60 часов
Обычная прочность на отрыв ISO 10964	6 Н.м
Обычная преобладающая ISO 10964	2 Н.м

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Этот технический информационный бюллетень не является листом данных о безопасности (SDS). Перед использованием продукта обязательно прочтите и поймите лист данных о безопасности этого продукта.

ФОРМАТ УПАКОВКИ

Бутылки.....50мл, 65мл, 250мл
Блистерная упаковка.....50мл





Лист технической информации (ЛТИ) Уплотнитель для труб Bondloc B572

Bondloc UK Ltd.
Units 1 & 2
Bewdley Business Park
Bewdley, Worcestershire
DY12 2TZ, UK

+44 (0) 1299 269 269
sales@bondloc.co.uk

www.bondloc.com

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Этот продукт и вспомогательные материалы, обычно сочетающиеся с ним, способны вызывать неблагоприятные последствия для здоровья, начиная от незначительного раздражения кожи и заканчивая серьезными системными эффектами. Ни один из этих материалов не должен использоваться, храниться или транспортироваться до тех пор, пока все лица, которые будут работать с этим продуктом, не ознакомятся с мерами предосторожности и рекомендациями по обращению с ним, изложенными в паспортах безопасности для этого и всех других используемых продуктов. Гарантия: все продукты, приобретенные или поставленные компанией "Bondloc", подпадают под действие условий, изложенных в контракте. "Bondloc" гарантирует только то, что его продукт будет соответствовать тем техническим условиям, которые указаны в настоящем документе или в других публикациях. Вся прочая информация, предоставляемая Bondloc, считается точной, но предоставляется при явном условии, что клиент должен сделать свою собственную оценку для определения пригодности продукта для конкретного назначения. Компания "Bondloc" не дает никаких других гарантий, явных или подразумеваемых, в том числе в отношении информации, данных, на которых она основана, или результатов, полученных в результате ее использования; или что любой продукт будет обладать товарным видом и будет пригодным для какого-либо конкретного назначения; или что использование другой информации или продукта не будет нарушать какой-либо патент.

