



## Лист Технической Информации (ЛТИ) Bondloc® B2060 60-секундная эпоксидная смола

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Bondloc® B2060 — это двухкомпонентная эпоксидная смола быстрого холодного отверждения.

### СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

B2060 подходит для склеивания широкого спектра различных поверхностей, включая сталь, алюминий и оцинкованное железо. B2060 вступает в реакцию в течение нескольких минут, образуя прочное плотное соединение на самых разнообразных поверхностях.

### ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ/ПРИМЕЧАНИЯ

- Чистый и простой в использовании
- Вязкий, но не тиксотропный
- Быстрое отверждение

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Убедитесь, что склеиваемые поверхности не содержат следов жира, грязи, пыли и любых других загрязнений.
- Смешайте равные количества либо по весу, либо по объему двух частей и тщательно перемешайте до получения цвета. Правильно смешать 2 части можно при установке дозатора.
- Нанесите на одну поверхность и после на вторую поверхность. Сожмите или совместите две поверхности с легким нажимом.

Оставьте для отверждения при комнатной температуре.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухих условиях в закрытых контейнерах. При температуре от 5 до 25°C срок годности клея составляет 12 месяцев.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Часть 1	Часть 2
Физическая форма	Вязкая жидкость	Вязкая жидкость
Тип химического вещества	Эпоксидная смола	Меркаптан и полиамид
Внешний вид	Прозрачный состав	Голубой
Вязкость при 25°C	100 сП	130 сП
Удельный вес	1,17	1,14
Пропорции смешивания	1:1	
Срок годности	В смеси 40-70 секунд	
температура Температур	От -40°C до +121°C	

Bondloc UK Ltd.  
Units 1 & 2  
Bewdley Business Park  
Bewdley, Worcestershire  
DY12 2TZ, UK

+44 (0) 1299 269 269  
sales@bondloc.co.uk

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** Этот продукт и вспомогательные материалы, обычно сочетающиеся с ним, способны вызывать неблагоприятные последствия для здоровья, начиная от незначительного раздражения кожи и заканчивая серьезными системными эффектами. Ни один из этих материалов не должен использоваться, храниться или транспортироваться до тех пор, пока все лица, которые будут работать с этим продуктом, не ознакомятся с мерами предосторожности и рекомендациями по обращению с ним, изложенными в паспортах безопасности для этого и всех других используемых продуктов. Гарантия: все продукты, приобретенные или поставленные компанией "Bondloc", подпадают под действие условий, изложенных в контракте. "Bondloc" гарантирует только то, что его продукт будет соответствовать тем техническим условиям, которые указаны в настоящем документе или в других публикациях. Вся прочая информация, предоставляемая Bondloc, считается точной, но предоставляется при явном условии, что клиент должен сделать свою собственную оценку для определения пригодности продукта для конкретного назначения. Компания "Bondloc" не дает никаких других гарантий, явных или подразумеваемых, в том числе в отношении информации, данных, на которых она основана, или результатов, полученных в результате ее использования; или что любой продукт будет обладать товарным видом и будет пригодным для какого-либо конкретного назначения; или что использование другой информации или продукта не будет нарушать какой-либо патент.





## Лист Технической Информации (ЛТИ) Bondloc® B2060 60-секундная эпоксидная смола

### СВОЙСТВА ПРИ ОТВЕРЖДЕНИИ

Виды пластмасс	Прочность на сдвиг, фунты на кв. дюйм
АБС	210
Стеклопластик	540
Ударопрочный полистирол	210
Нейлон	180
Плексиглас	330
ПВХ	170
Поликарбонат	240
Металлы	Прочность на сдвиг, фунты на кв. дюйм
Сталь	550
Сталь, после обработки	900
Нержавеющая сталь	1050
Алюминий	650
Алюминий, после обработки	960
Оцинкованное железо	800
Прочие металлы	
Фанера	680
Тик	820

### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящий технический паспорт не замещает паспорт безопасности продукта. Перед использованием этого продукта убедитесь, что вы прочитали и полностью поняли содержание паспорта безопасности данного продукта.

### ФОРМА УПАКОВКИ

Картридж.....28 мл

Блистер.....28 мл

**Bondloc UK Ltd.**  
Units 1 & 2  
Bewdley Business Park  
Bewdley, Worcestershire  
DY12 2TZ, UK  
  
+44 (0) 1299 269 269  
sales@bondloc.co.uk

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** Этот продукт и вспомогательные материалы, обычно сочетающиеся с ним, способны вызывать неблагоприятные последствия для здоровья, начиная от незначительного раздражения кожи и заканчивая серьезными системными эффектами. Ни один из этих материалов не должен использоваться, храниться или транспортироваться до тех пор, пока все лица, которые будут работать с этим продуктом, не ознакомятся с мерами предосторожности и рекомендациями по обращению с ним, изложенными в паспортах безопасности для этого и всех других используемых продуктов. Гарантия: все продукты, приобретенные или поставленные компанией "Bondloc", подпадают под действие условий, изложенных в контракте. "Bondloc" гарантирует только то, что его продукт будет соответствовать тем техническим условиям, которые указаны в настоящем документе или в других публикациях. Вся прочая информация, предоставляемая Bondloc, считается точной, но предоставляется при явном условии, что клиент должен сделать свою собственную оценку для определения пригодности продукта для конкретного назначения. Компания "Bondloc" не дает никаких других гарантий, явных или подразумеваемых, в том числе в отношении информации, данных, на которых она основана, или результатов, полученных в результате ее использования; или что любой продукт будет обладать товарным видом и будет пригодным для какого-либо конкретного назначения; или что использование другой информации или продукта не будет нарушать какой-либо патент.

